URSA TERRA

MRK 40

Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé

Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,5	60	12500	1200	1	15	24	360	D	2062020	5412424756404
2	80	11000	1200	1	13,2	24	316,8	D	2062021	5412424756510
2,5	100	8500	600	2	10,2	24	244,8	S	2142179	4017916524656
2,5	100	8500	1200	1	10,2	24	244,8	S	2062022	5412424756534
3	120	6500	1200	1	7,8	24	187,2	D	2062024	5412424756626
3,5	140	5500	1200	1	6,6	24	158,4	D	2062025	5412424756565
4	160	5500	1200	1	6,6	24	158,4	S	2139094	4017916471585
4,5	180	4500	1200	1	5,4	24	129,6	NS	2062028	5412424707260
5	200	4500	600	2	5,4	24	129,6	D	2142235	8435062279163
5	200	5000	1200	1	6	24	144	S	2144994	8435062212665
6	240	3750	1200	1	4,5	24	108	S	2139095	4017916471608
6,5	260	3500	1200	1	4,2	24	100,8	S	2139093	4017916471561
7	280	2800	1200	1	3,36	18	60,48	S	2136911	4017916455288
7,5	300	2600	1200	1	3,12	18	56,16	S	2136016	4017916450344

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	**0,040**
Classement feu (EUROCLASSE)		**F**
Tolérance d'épaisseur		**T1**

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T1-Z1
Site DoP : https://dop.ursa.com
Numéro de DoP : 033UGW40KP23121
ACERMI (usine française) : 02/083/012/20

Conseils URSA

• Associez notre système URSA SECO à MRK 40 pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau (en climat de plaine)

Avantages

• Rapidité de mise en oeuvre
• Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
• Confort de pose

Applications

• Combles Perdus
• Plafonds